

# MOELLER STONE CARE Benelux



## CEMENTGEBONDEN TEGELS

**REINIGEN - BESCHERMEN - ONDERHOUDEN**  
**LET OP!!! Gebruik geen gekleurde voegmaterialen!**

### Vooraf:

Lees de etiketten voor gebruik van de producten goed door. Indien de vloer net gelegd en gevoegd is: De vloer eerst laten drogen na het voegen (vraag om advies bij uw tegelleverancier). De vloerverwarming dient bij intensieve reiniging uitgeschakeld te zijn (dit vergemakkelijkt de reiniging).

### Testen:

Test de producten voordat u begint op een onopvallende plaats of een losse tegel om de menggraad, het effect en de werktijd te bepalen.

### Reinigen:

Circa 10 tot 15 dagen na het leggen van het oppervlak kunt u de cementsluiser en het bouwvuil verwijderen. Verwijderen van de cementsluiser en het bouwvuil met **HMK R155 Grondreiniger - zuurvrij**. **HMK R155** mengen in de verhouding 1:10 met schoon water. 10 minuten laten inwerken en hierna schrobben met een doodlebug schrobpad, bijvoorbeeld door het gebruik van de **HMK Z231.5** of **HMK Z232.5** doodlebug schrobpad rood. Na toepassing en gebruik goed naspelen met schoon water. Na iedere reiniging moet het oppervlak voor verdere behandeling circa 24-48 uur goed drogen (max 2-4 % restvochtigheid).

### Beschermen:

Voordat u de bescherming gaat toepassen is het van belang dat de lijm waarmee de tegel is verlijmt goed droog is. Hier wordt als stelregel toegepast een droogtijd van circa drie weken. Deze droogtijd is een richttijd en door weersomstandigheden en/of seizoenen invloeden kan een droogtijd (sterk) variëren. In deze periode van droogtijd kunt u de tegel(s) reinigen met lauw schoon water. Om tussentijdse vlekken te verwijderen kunt u **HMK R152 Olie - en wasverwijderaar - pasta-** of **HMK R155 Grondreiniger - zuurvrij-** gebruiken.

Voor het impregneren van de cementgebonden tegels kunt u **HMK S234 Vlekstop –Top Effect-** gebruiken. **HMK S234 Vlekstop –Top Effect-** voorkomt het binnendringen van vuil (o.a. vloeistoffen, olie of vet), waardoor een eventuele vervuiling eenvoudig te verwijderen is. De impregneer kunt u aanbrengen met o.a. een kwast en na aanbrengen vijf minuten laten intrekken en vervolgens uitpoetsen met een niet pluizende schone doek. Het is belangrijk dat u de tegels goed verzadigt.

2 tot 4 uur na het impregneren kunt u de cementgebonden tegels behandelen met **HMK P330 Cotto- en klinkerolie**. Deze kunt u aanbrengen met o.a. een kwast en uitpoetsen met een niet pluizende schone doek.

Het advies van dit technisch verwerkingsvoorschrift is vrijblijvend. De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten. Men dient vooraf vast te stellen of het te gebruiken product geschikt is voor het beoogde doel. Deze vaststelling geschiedt op eigen risico. Neem bij de verwerking van het product ook het veiligheidsgegevensblad conform 1907/2006/EG, artikel 31 in acht.

# MOELLER STONE CARE Benelux

## Onderhouden:

Onderhoud kunt u onderverdelen in dagelijks/wekelijks en periodiek reinigen.

Voor dagelijks/wekelijks onderhoud adviseren wij het gebruik van **HMK P324 Edelzeep**.  
 25-50 ml **HMK P324 Edelzeep** mengen met schoon warm water en normaal dweilen.

Periodiek reinigen is qua frequentie afhankelijk van het gebruik van het oppervlak. Periodiek reinigen staat voor het schrobben van het oppervlak en naspoelen met schoon water om egaal uitgedweild vuil te verwijderen en het oppervlak op te frissen. Dit gaat uitstekend met **HMK R155 Grondreiner –zuurvrij-**.  
**HMK R155** mengen in de verhouding 1:10 met schoon water. 10 minuten laten inwerken en hierna schrobben met een doodlebug schrobpad, bijvoorbeeld door het gebruik van de **HMK Z231.5** of **HMK Z232.5** doodlebug schrobpad, uitgevoerd met de rode kunststof schrobpad. Na toepassing en gebruik goed naspoelen met schoon water.  
 Na iedere reiniging moet het oppervlak voor verdere behandeling circa 24-48 uur goed drogen (max 2-4 % restvochtigheid).

## SCHOONMAAKGEREEDSCHAP in combinatie met de genoemde HMK producten:

**HMK Z231.5, HMK Z232.5** of **HMK Z233.5** Doodlebug schrobpad wit, rood of blauw + toebehoren  
**HMK Z215, HMK Z217** en **HMK Z217.A**



**HMK Z215**



**HMK Z217**



**HMK Z217.A**



**HMK Z231.5**



**HMK Z232.5**



**HMK Z233.5**

Is de zachtste doodlebug schrobpad.  
 Zeer geschikt voor het uitboenen en (licht) inboenen.  
 Geschikt voor het droog polijsten van schone vloeren.

Geschikt voor (lichte) dagelijkse reinigingstaken.  
 Met name geschikt voor het inboenen. Verwijdert licht aangehecht vuil en schrobstrepen.

Geschikt voor middelzware schrobttaken. Voor het verwijderen van matige  
 Geschikt voor het dagelijks onderhoud harde vloeren.

## Verbruik:

**HMK R155 Grondreiner -zuurvrij-** circa 10 tot 20 m2 per liter

**HMK S234 Vlekstop -Top effect-** circa 10 tot 20 m2 per liter

**HMK P330 Klinkerolie** circa 15 tot 30 m2 per liter

**HMK P324 Edelzeep** circa 250 m2 per liter

Het advies van dit technisch verwerkingsvoorschrift is vrijblijvend. De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten. Men dient vooraf vast te stellen of het te gebruiken product geschikt is voor het beoogde doel. Deze vaststelling geschiedt op eigen risico. Neem bij de verwerking van het product ook het veiligheidsgegevensblad conform 1907/2006/EG, artikel 31 in acht.

MoellerStoneCare Benelux GmbH  
 Torensaan 10A  
 NL-2215 RW Voorhout  
 Tel. 0252-220222  
 Fax 0252-220729  
[www.moellerstonecare.nl](http://www.moellerstonecare.nl)  
[info@moellerstonecare.nl](mailto:info@moellerstonecare.nl)



# MOELLER STONE CARE Benelux

**Belangrijk:**

Niet mengen met andere reinigingsmiddelen, impregneringen, verzegelingen of onderhoudsmiddelen.

**Veiligheid:**

Buiten bereik van kinderen houden!

Bij verwerking van de **HMK S234** en **P330** moet gezorgd worden voor voldoende ventilatie of moet een adem-beschermingsmasker met filter worden gedragen.

**Opslag:**

Bewaars **HMK R155**, **HMK S234**, **HMK P330** en **HMK P324** gesloten bij een temperatuur tussen de +12°C en +25°C op een droge donkere plaats.

**HMK R155**, **HMK S234**, **HMK P330** en **HMK P324** kunnen circa 2 jaar bewaard worden.

Het advies van dit technisch verwerkingsvoorschrift is vrijblijvend. De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten. Men dient vooraf vast te stellen of het te gebruiken product geschikt is voor het beoogde doel. Deze vaststelling geschiedt op eigen risico. Neem bij de verwerking van het product ook het veiligheidsgegevensblad conform 1907/2006/EG, artikel 31 in acht.