



SL C710 BEST

HOOGWAARDIGE EGALINE MET LANGE VERWERKINGSTIJD

EIGENSCHAPPEN

- Lange verwerkbaarheid
- Perfect vloeiend zeer glad oppervlak
- Gestrekt tot 50 mm toepasbaar
- Voor renovatie en nieuwbouw

PRODUCT

SL C710 BEST is een zeer goed vloeiende snel drogende egaline voor toepassing op binnenvloeren met een lange verwerkbaarheid.

SL C710 BEST is gecertificeerd volgens zowel EC 1+, A+ als Blauwe Eng en is daardoor geschikt voor toepassing in BREEAM en LEED projecten.

TOEPASSING

SL C710 BEST is geschikt voor het egaliseren van de volgende ondergronden:

- cementgebonden dekvloeren
- betonnen vloeren
- natuursteen
- oude egalisatielagen en asfalt vloeren

Voor de egalisatie van gipsgebonden dekvloeren adviseren wij toepassing van de SL G340 ALPHA of de hybride SL C740 FIBER MAXI.

SL C710 BEST kan verder afgewerkt worden met:

- pvc, lvt en tapijt
- linoleum en rubber
- parket en keramische tegels
- coating

VERWERKING

Ondergrond

Ondergronden dienen voldoende vorm-, druk- en trekvast te zijn, volledig droog te zijn en vrij van vuil, scheidingsmiddelen en scheuren. Het vochtpercentage van de ondergrond is sterk van invloed op de kwaliteit van het werk. Onderstaande percentages zijn maximale waarden waaraan de ondergrond moet voldoen.

Cementgebonden 2,0 %CM - 1,8%CM **

**=bij verwarmde vloeren



Bij een te hoog restvochtpercentage kan het vochtscherm HYTEC A370 RAPID worden toegepast tot 5,5 %CM. Cementgebonden ondergronden onderhevig aan opstijgend vocht dienen eerst behandelend te worden met het vochtscherm HYTEC E336 XTREM, ongeacht het restvochtpercentage.

Voorbehandeling

Gebruik voor de diverse ondergronden steeds de juiste primer. Primer vermindert een te snelle absorptie door de ondergrond en verbetert de hechting. Eenmaal droog zorgt de primer voor sluiting van de ondergrond en verhindert zo de vorming van pinholes.

Ondergrond

Poreuse ondergronden
Gesloten ondergronden
Asfalt

Primer

GRIP A500 MULTI
GRIP A936 XPRESS
GRIP A936 XPRESS

Lees voor het primeren altijd eerst de desbetreffende TDS.

Applicatie

Meng 1 zak à 25kg met 6 liter koud en schoon water. Meng deze 3 minuten met een trage elektrische mixer (max. 500 tpm) tot een homogeen mengsel. Laat de egaline ca. 2 minuten rusten en meng daarna kort door. Voeg geen water meer toe nadat het mengsel is aangemaakt.

Applicatie (vervolg)

Voor grotere laagdiktes kan de egaline gestrekt worden met max. 8 kg Zand S409 per 25 kg droog poeder. Afhankelijk van de vochtigheid van het zand en de gewenste consistentie kan het waterverbruik variëren.

Breng de egaline aan in de gewenste laagdikte (zie ook technische gegevens) en verdeel deze met een vlakspaan of rakel. Bewerk vervolgens de egaline 5 à 10 minuten na aanbrengen met een prikrol.

Laat de egaline altijd natuurlijk drogen en voorkom tocht en direct zonlicht.

Een eventuele tweede laag kan zonder voorstrijk aangebracht worden wanneer de eerste laag beloopbaar maar nog niet geheel droog. Is de eerste laag al wel droog dan moet deze geprimerd worden met GRIP A500 MULTI.

VLOERVERWARMING

SL C710 BEST is geschikt voor toepassing op verwarmde vloeren. Breng de egaline echter nooit aan op vloeren met in werking zijnde vloerverwarming. Schakel de vloerverwarming 72 uur voor applicatie geheel uit tot een neutrale ondergrond temperatuur bereikt is.

Start de vloerverwarming pas 3 dagen na volledige afwerking van de vloer op. Volg bij opstarten altijd de opstookprocedure van de fabrikant.

REINIGEN

Niet uitgehard materiaal kan met water worden gereinigd, uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

SL C710 BEST is houdbaar tot 6 maanden na productiedatum, mits droog en vorstvrij en in originele verpakking opgeslagen.

VEILIGHEID

Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht en gebruik de benodigde PBM's. Raadpleeg de verpakking en het veiligheidsinformatieblad voor aanvullende informatie.

Het veiligheidsinformatieblad (SDS) is zowel te downloaden op de desbetreffende productpagina als op bostik.sds.thewerco.com.

Bostik B.V. | Bostik Benelux B.V.

Denariusstraat 11
4903 RC Oosterhout
Nederland
www.bostik.nl

SPECIFICATIES	
Product	cementgebonden egaline
Vorm	poeder
Kleur	grijs
Mengverhouding	6,75 liter water op 1 zak à 25kg
Verpompbaar	JA
Laagdikte	van 1 tot 15 mm
Verbruik	ca. 1,5 kg/mm/m ²
Verwerkingstemperatuur	tussen +5°C en +25°C
Verwerkingstijd	ca. 40 min.
Beloopbaar	na 2 à 3 uur
Verdere afwerking	keramiek na ca. 24 uur PVC, lino na ca. 48 uur
Druksterkte	C30
Buigsterkte	F7
Emissiecertificaat	EC1+

Alle waarden zijn behaald onder normale omstandigheden; 20°C en 65% RV.

Verpakking
Zak á 25 kg.

Artikel nummer
30615475

EAN code
4008373130160



BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 (0)162 491 000
+32 (0)9 255 17 17



Bostik Belux SA-NV

Antwerpsesteenweg 19
9080 Lochristi
België
www.bostik.be