

Producteigenschappen

De nieuwste generatie watergedragen, 2 componenten, polyurethaan lak voor het beschermen van harde vloeren zoals beton en microcement. De nieuw ontwikkelde formule kenmerkt zich met een extreem hoge slijtvastheid en duurzaamheid, makkelijke verwerking en diepe matte uitstraling, glansgraad 5. De 2K betonlook lak is zeer geschikt voor projectmatig gebruik en zwaar belaste oppervlakken zoals residenties en publieke gebouwen waaronder verzorgingshuizen, kantoren en behandelingspraktijken etc.

Tools

Eco Concrete Seal 2K HD kunt u met de volgende gereedschappen verwerken: lakroller 9 of 11 mm.

Verwerking

Meng de B-component al roerend door de A-component en meng goed door. Mengverhouding: 5L (A) + 1L (B). Na vermengen het product zo snel als mogelijk verwerken.

1. Het te behandelen oppervlak dient schoon, vrij van vetten en waxen, stofvrij en droog te zijn. Gebruikte vloeren vooraf goed reinigen en ontvetten!
2. Breng als 1e laklaag de Eco Concrete Primer aan. Verwerk deze grondlak volgens de verwerkingsvoorschriften en laat 2-3 uur drogen.
3. Vervolgens dient de vloer afgelakt te worden voor bescherming. Roer de lak goed door en meng component A en B zorgvuldig. Verdun het mengsel met 10% water, roer opnieuw goed door en laat daarna enkele minuten rusten. Gebruik een microvezel roller 9mm of 11mm.
4. Breng de 2e laklaag d.m.v. de BD Eco Concrete Seal 2K HD royaal aan, rol goed nat in nat door en zorg voor een egale uitstraling als resultaat.
5. Na 3-4 uur droging, kunt u de 3e laklaag aanbrengen. Indien de 3e laklaag na 12 uur wordt aangebracht moet de vloer (2e laag lak) licht gepolijst worden met schuurgaas korrel 320 voor een betere hechting. Vervolgens het oppervlak stofvrij maken en op dezelfde wijze de 3e en laatste laklaag aanbrengen. Na 24 uur kan de vloer voorzichtig worden belopen. De vloer is volledig uitgehard en belastbaar na 10 tot 14 dagen.



Productkenmerken

Mengverhouding :	5 : 1
Uitstrijkrendement :	70 - 80 g/m ²
Potlife na opening :	2 uur
Houdbaarheid :	1 jaar
Over schuurbaar:	12-16 uur
Glansgraad:	5
Verpakking:	6L

Verbruik

- 1^e laag **Eco Concrete Primer**: 10-12m² / L
- 2^e laag **Eco Concrete Seal 2K HD**: 12-15m² / L
- 3^e laag **Eco Concrete Seal 2K HD**: 15-18m² / L

Verbruik en uitstrijkrendement hangen sterk af van het zuigend vermogen en de aard van de ondergrond.

Onderhoud

Als reinigingsmiddel voor de **Concrete Seal 2K HD** raden wij de **Blue Dolphin Multi Cleaner** aan. Daarnaast raden wij maandelijks de **Soft Balm** aan. Dit is een speciaal reinigend voedingsmiddel.

Gebruiksaanwijzing: Goed schudden voor gebruik. Meng 1 dopje reinigingsmiddel op 2L water. Product dun en gelijkmatig aanbrengen over het oppervlak met de BD Spray Mop of Polishdoek. Na droging van circa 20 minuten is het eventueel mogelijk het oppervlak na te poetsen met een katoenen doek.

Opslag

Blue Dolphin **Eco Concrete Seal 2K HD** koel bewaren in originele gesloten verpakking en bij voorkeur in een geventileerde ruimte. Na opening beperkt houdbaar. Deze lak formule is gevoelig voor vorst.

Veiligheidsadviezen

Vermijd contact met ogen, huid etc. Gebruik beschermendehandschoenen. Afval in daarvoor bestemde plaatsen inleveren. Buiten bereik van kinderen en dieren houden. Zie voor meer informatie het Veiligheidsblad van dit product.

Meer informatie nodig over dit product? Ga naar www.bluedolphin.nl

