

Vloerolie op basis van plantaardige oliën en wassen

Eigenschappen

Hardwasolie FF zorgt voor een duurzame veredeling van het hout en garandeert een slijtagebestendig oppervlak. Het natuurlijke hout wordt verlevendigd en krijgt, afhankelijk van de gebruikte glansgraad een zijdemat, mat of ultramat uiterlijk. Het product is bestand tegen wijn, bier, cola, koffie, thee, vruchtensappen, melk en water conform DIN 68861 1A.

Toepassing

Voor alle soorten parket-en plankenvloeren, als grondlaag of afwerking.

Voorbehandeling:

De ondergrond moet kaal geschuurd (K120 – K150), droog, stof- en vetvrij zijn.

Technische gegevens

Verwerkingstemperatuur: niet lager dan 16°C

Uithardingstijd: 10 dagen.

Droogtijd: 8-12 uur, afhankelijk van omgevingstemperatuur en ventilatie.

Verwerking: voor gebruik goed roeren. Hardwasolie FF is gebruiksklaar.

Materiaalverbruik: 1 liter = ca. 12 - 15 m² bij twee lagen of 24 - 30 m² bij een enkele laag.

Reiniging gereedschap: met terpentijn of bij industriële toepassing met Floorservice Walsreiniger.

Opslag: Koel en droog. Bij reeds geopende verpakkingen kan huidvorming optreden.

Deze huid voor hernieuwd gebruik verwijderen.

Veiligheidsadvies: Met Hardwas-olie doordrenkte doeken in water leggen (gevaar van zelfontbranding!). Daarna met het gewone huisvuil verwijderen.

Reiniging en onderhoud:

Reiniging: Floorservice Parketreiniger.

Onderhoud: Floorservice Onderhoudsolie.

ChemVOCVerfV: max. 450 g/l (grenswaarde 01.01.2010: 700 g/l cat. A/f)

Verpakking: 250 ml, 1000 ml en 5 liter.

Verwerking:

Voor gebruik goed roeren.

Hardwasolie FF is gebruiksklaar. De ondergrond moet gladgeschuurd (laatste schuurbeurt met korrel 120), droog (houtvochtigheid max. 14%), stof- en vetvrij zijn.

Handmatige verwerking: Hardwasolie FF dun en gelijkmatig met de speciale vloerborstel, mop of spatel aanbrengen. Na ca. 10 minuten met een éénschijfsmachine en een dikke witte pad inpolijsten en de eventueel overtollige olie met een viltpad verwijderen.

Industriële verwerking: Met een enkelwals of dubbelwals een laag aanbrengen zodat na eventuele pad- of borstelstations nog ca. 20 g/m² aanwezig is.

Na een droogtijd van 8 - 12 uur (afhankelijk van omgevingstemperatuur en ventilatie) een tweede laag aanbrengen. In geval van sterk zuigende ondergronden eventueel een derde laag aanbrengen. Bij exotische houtsoorten (o.a. Iroko, Kambala, Jatoba, Merbau en Afzelia) maar één laag aanbrengen, anders kan het tot vertraging van de droogtijden komen. Eventueel na drie weken met Floorservice Onderhoudsolie nabehandelen.

Bovenstaande produktinformatie en advies zijn geheel vrijblijvend en gebaseerd op uitgebreide testen en ervaringen, echter vanwege de komst van nieuwe materialen, verschillende werkwijzen en andere door ons niet te beïnvloeden factoren kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Wij adviseren dan ook in twijfelgevallen vooraf een test te doen.

25-06-2019

