

WAKOL D 3318 MultiFlex, vezelversterkt

Technische Informatie

Toepassingsgebied

Vezelversterkte dispersielijm volgens DIN EN 14259 voor de verlijming van

- homogene- en heterogene PVC vloerbedekking, rollen en tegels
- PVC- design vloerbedekking, stroken en tegels
- CV vloerbedekking
- Linoleum
- Rubberen vloerbedekking tot 4 mm dikte

op zuigende ondergronden binnenshuis.

Bijzondere Eigenschappen



1)



2)



3)



4)

- oplosmiddelvrij volgens de definitie uit TRGS 610
- volgens DIN 14259
- optimaal indrukgedrag
- geschikt voor op vloerverwarming
- geschikt voor bureaustoelwielrijes

1) volgens de criteria van de GEV geclassificeerd in EMICODE-Klasse EC1 PLUS: zeer emissiearm

2) Voorzien van de „Blauen Engel“ voor emissiearme bouwstoffen volgens RAL – UZ 113

3) Gecontroleerde emissie, bouwproduct volgens DIBT-principes: Wakol GmbH, 66954 Pirmasens

4) Emissieklasse volgens Frans recht

Technische gegevens

Grondstofbasis:	Acrylaatdispersie
Materiaalsamenstelling:	Polyacrylaat-dispersies, water, vernettings-, verdikkings-, ontschuimings- en conserveringsmiddelen, minerale vulstoffen, natuurhars, vezels
Wachtijd:	5 - 10 minuten
Inlegtijd:	ca. 10 minuten
Reinigingsmiddel:	Verse lijmresten kunnen met water verwijderd worden
Houdbaarheid:	12 maanden bij kamertemperatuur
Opslag temperatuur:	Niet beneden +5 °C, vorstgevoelig
GISCODE:	D1
EMICODE:	EC1 PLUS

Verwerking en verbruik⁵⁾:

TKB A2 ca. 290 g/m² PVC-, CV- en rubberen vloerbedekking

TKB B1 ca. 350 g/m² Linoleum

5) Het verbruik is afhankelijk van de oppervlaktestructuur en zuigende werking van de ondergrond

Ondervloeren

Zowel de ondervloeren als de klimatologische omstandigheden dienen te voldoen aan de normen volgens DIN 18365. Ondervloeren dienen zuigend, vlak, blijvend droog en vormvast te zijn. Verder moeten de ondervloeren vrij zijn van scheuren, verontreinigingen en stoffen die afbreuk kunnen doen aan de hechting.

Niet zuigende en onvlotte ondervloeren dienen voorzien te worden van een laag Wakol-egalisatiemiddel. De technische informatie van het voorstrijkmiddel en de egaline in acht nemen.

Gebruiksaanwijzing

De lijm voor het gebruik goed roeren. Met getande lijmkam gelijkmatig aanbrengen op de ondergrond, waarbij opeenhoping van lijm voorkomen dient te worden. De vloerbedekking na de gestelde wachttijd in het lijmbed leggen en goed aanwrijven. Na korte tijd nog een keer goed aanwrijven of -walsen.

Rubberen vloerbedekking na circa 1 uur nog een keer nawalsen. Extreem stugge vloerbedekking dienen, indien nodig, aan de zijkanten te worden verzwaaard.

Arbo- en milieubescherming

Buiten bereik van kinderen bewaren. Gedurende de verwerking en droging voor voldoende ventilatie zorgen! Eten, drinken en roken tijdens de verwerking van het product vermijden. Bij aanraking met de ogen of huid direct met veel water afspoelen. Reiniging van gereedschappen direct na gebruik met water en zeep. Niet in de afvoer laten, open water of de bodem laten lopen.

Product bevat isothiazolinone. Informatie voor allergische personen op +49 (0)6331/8001-144.

Het weer opnemen van de vloerbedekking

Het opnemen en opnieuw leggen van tapijttegels is meerdere malen mogelijk. Voor het opnemen, de tapijttegels vanaf de zijkant losmaken en omhoogtrekken.

Belangrijke informatie

Verwerking niet onder +15 °C. WAKOL D 3318 MultFlex, vezelversterkt bij koud weer tijdig laten acclimatiseren in de ruimte waar gewerkt gaat worden. De opgegeven tijden zijn bepaald bij een temperatuur van 20 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 65 %.

Rubberen vloerbedekking bij ingangen of in vochtige ruimten dienen gelijmd te worden met WAKOL PU 270 Polyurethaanlijm.

Bovengenoemde aanwijzingen kunnen slechts dienen als algemene richtlijn en zijn gebaseerd op onze jarenlange ervaring. Dit omdat de omstandigheden tijdens de verwerking en het grote aantal materialen dat zich op de markt bevindt buiten onze invloedssfeer vallen. In geval van twijfel adviseren wij u daarom om eerst een proefstuk te verlijmen. Enige garantie onzerzijds kan slechts gegeven worden met betrekking tot het gelijk blijven van de kwaliteit van de door ons geleverde producten. Naast deze gegevens dienen de leginstructies van de fabrikant van de vloerbedekking, de thans geldende normen en de technische merkbladen in acht te worden genomen.

De actuele productmerkbladen vindt u op onze website www.wakol.com.

Met deze uitgave van 26.02.2015 verliezen alle eerdere versies hun geldigheid.

Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30
D-66954
Pirmasens
Tel. +49 6331 8001 131
Fax +49 6331 8001 890
www.wakol.com



Wakol GmbH
Industriestraße 5
A-6841
Mäder
Tel. +43 5523 64 700
Fax +43 5523 64 700 64
www.wakol.at

Wakol Adhesa AG/SA
Stauffacher Straße 130 A
CH-3014
Bern
Tel. +41 31 9210 755
Fax +41 31 9212 968
www.wakoladhesa.ch

Wakol Foreco srl
Via Kennedy 75
I-20010
Marcallo con Casone
Tel. +39 02 9761 939
Fax +39 02 97 253 021
www.wakolforeco.it

Loba-Wakol Polska Sp.z o.o.
ul. Sławęcińska 16, Macierzysz
PL-05-850
Ożarów Mazowiecki
Tel. +48 22 436 24 20
Fax +48 22 436 24 21
www.loba-wakol.pl

Lecol Chemie B.V.
Schutweg 6
NL-5145 NP
Waalwijk
Tel. +31 416 566 540
Fax +31 416 566 531
www.lecol.nl