

Bona Mega

Technisch merkblad

Voor kantoren, kleine winkels, hotelkamers en als eersteklas keuze voor woningen. Innovatief, watergedragen, 1-component formule, dat reageert met de zuurstof in de lucht en daardoor presteert als een 2-componenten parketlak. Roeren is niet nodig, rechtstreeks uit de can te gebruiken. Ook zeer geschikt voor plankenvloeren en houten vloeren met vloerverwarming.

- 1-component eenvoudig, met 2-componenten prestatie
- geen kantenverlijming, ideaal voor vloerverwarming, plankenvloeren etc.
- dispersie hoofdzakelijk bestaande uit plantaardige olie
- hoge slijtvastheid en bestand tegen strepen en krassen
- goed bestand tegen de gebruikelijke huishoudchemicaliën
- zeer geschikt voor vloerverwarming
- GreenGuard goedgekeurd voor lage uitstoot binnenshuis



Afwerking



Technische gegevens

| | |
|----------------------|--|
| Type aflak | : watergedragen 1-component, olie-gemodificeerde polyurethaanlak |
| Vast stofgehalte VOS | : circa 32% : glans, zijdemat, mat: max 60g/l, Extra Matt: max. 80 g/l |
| Slijtvastheid | : circa 5 mg/100 omw. (SIS 923509) |
| Glans (op 60°) | : glans: ~90%, zijdemat: ~50%, mat: ~25%, Extra Matt: ~9% |
| Verduunning | : indien nodig, verdunnen met Bona Retarder (4%) voor een langere open tijd |
| Droogtijd | : - klaar voor schuren/overlakken: 2,5-3 uur* - licht gebruik: 24 uur* - volledig uitgehard: 7 dagen* <i>* onder normale condities, 20°C/60% R.H.</i> |
| Gereedschap | : Bona Aflakroller Polyester |
| Verbruik | : 8-10 m ² /liter (120-100g/m ²) per laklaag |
| Veiligheid | : niet geclassificeerd |
| Reiniging | : overtollig materiaal van gereedschap verwijderen, daarna reinigen met water. Droog materiaal kan worden verwijderd met Aceton. |
| Houdbaarheid | : 1 jaar na productiedatum in ongeopende originele verpakking |
| Opslag/transport | : de temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan +25°C |
| Afval | : restanten en lege cans dienen afgevoerd te worden volgens de lokale regelgeving |
| Verpakking | : 10 x 1 liter (50 dozen p/pallet) 3 x 5 liter (44 dozen p/pallet) |
| Certificaties | : GreenGuard – DiBt (veilig bouwproduct) – DIN 18032:2 (goedgekeurde wrijving voor sportvloeren) – EN13501-1 (reactie op vuur) – EN 71-3 (toepassing op kinderspeelgoed) |

Vorbereiding

Vóór gebruik van dit product het oppervlak in een Bona grondlak zetten. Zorg ervoor dat de vloer goed geacclimatiseerd is, goed geschuurd, droog en vrij van schuurstof, olie, oude waslagen en andere verontreinigingen. De Bona Mega op kamertemperatuur verwerken. Voeg het filter in en schud de can grondig vóór gebruik.

De optimale condities zijn tussen 18-25°C en een relatieve luchtvochtigheid van 30-60%. Hoge temperaturen en lage luchtvochtigheid bekorten de droogtijd, lage temperatuur en hoge luchtvochtigheid verlengen de droogtijd. De minimale ruimte temperatuur is **13°C**.



Bona®

BELGIË
Bona NV
Leuvensesteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
T: 02/721 27 59
infobelgium@bona.com

F: 02/721 17 11
www.bona.com

NEDERLAND
Bona Benelux BV
Hulswitweg 6
2031 BG Haarlem
Tel. 023-5421864
bona.nl@bona.com
www.bona.com

Bona Mega

Technisch merkblad

Behandelingsschema

Onbehandeld hout:

- 1x Bona Grondlak
- 1x Bona Mega
Tussenschuren met korrel 150
- 1x Bona Mega

Noot:

- Bona Mega geeft een subtiele warme kleur welke beter zichtbaar is op lichte houtsoorten en houten vloeren die behandeld zijn met pigmentgrondlakken of whitewash primers. Wij raden niet aan om de Bona White en de Bona Natural over te lakken met de Bona Mega, dit om vergeling te voorkomen.
- Het is niet aan te bevelen meer dan twee laklagen per dag aan te brengen. Het risico op overmatig werken van het hout is anders te groot. Zorg voor een goede ventilatie tijdens het drogen. Slechte droogomstandigheden kunnen resulteren in een zwakkere filmlaag met verslechterde hechting.

Gebruiksaanwijzing

1. Breng Bona Mega aan met een Bona Roller. Rol afwisselend met de houtnerf mee en tegen de houtnerf in om opeenhopingen van het product te voorkomen. Houd altijd een "natte rand" aan om overlappingsen te voorkomen. Goed laten drogen voordat er meer laklagen worden aangebracht. Houd voor elke volgende laag een iets langere droogtijd aan.
2. Indien nodig tussenschuren met schuurgaas of het Bona Scrad System korrelgrofte 150 (of fijner) en verwijder het schuurstof vóór het aanbrengen van de laatste laklaag. **Noot:** als u de vorige laklaag meer dan 24 uur heeft laten drogen, dan moet u de vloer altijd tussenschuren.

De vloer kan ca. 8 uur na de laatste laklaag licht worden belopen. Laat de vloer tenminste 1 week dagen drogen vóór het terugplaatsen van tapijten en andere vloerbedekkingen en meubilair. Vermijd ook het vochtig reinigen van de vloer gedurende deze droogperiode.

Onderhoud

Reinig de vloer met Bona Cleaner of Bona Houten Vloer Reiniger met een microvezel Pad. Voor onderhoud en om de vloer mooi te houden, kan de vloer met tussenpozen worden overgelakt met extra laklagen. De frequentie hiervan kan sterk verminderd worden indien Bona Freshen Up of Bona Houten Vloer Refresher periodiek wordt aangebracht. Hierdoor wordt het uiterlijk van een doffe vloer hersteld terwijl er nog steeds extra laklagen kunnen worden aangebracht zonder terug te schuren naar kaal hout.

Afwerking



Hier in **vertrouwde handen!**
Dit Bona Product is
Geschikt voor vloerverwarming

Bona®

BELGIË

Bona NV
Leuvensesteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
T: 02/721 27 59
infobelgium@bona.com

F: 02/721 17 11
www.bona.com

NEDERLAND

Bona Benelux BV
Hulswitweg 6
2031 BG Haarlem
Tel. 023-5421864
bona.nl@bona.com
www.bona.com

Bona Mega

Technisch merkblad

Bona Mega Familie

| | |
|-------------------|--|
| Bona Mega Natural | Voor gemiddelde belasting – 1 component watergedragen polyurethaanlak. Glansgraad: 6-8%, matte uitstraling: behoudt de uitstraling en het gevoel van puur hout. Aanbrengen op een Bona grondlak. Wij raden NIET aan om de Bona White of Bona Natural over te lakken met de Bona Mega Natural. |
| Bona Mega | Voor gemiddelde belasting – 1 component watergedragen polyurethaanlak – reageert met de zuurstof in de lucht en presteert als een 2-componenten parketlak. Glansgraad: glans 90%, zijdemat 50%, mat 25% (meest verkocht), extra mat 9%. Aanbrengen op een Bona grondlak. Wij raden NIET aan om de Bona White of Bona Natural over te lakken met de Bona Mega. |
| Bona Mega ONE | Voor gemiddelde belasting – 1 component watergedragen polyurethaanlak. Korte droogtijd. Glansgraad: zijdemat 40%, mat 20%, extra mat 9%. Aanbrengen op een Bona grondlak of 3x Bona Mega ONE. Niet vergelend. |

Gedetailleerde onderhoudsinstructies zijn beschikbaar op www.bona.com/nl/parketonderhoud

De verstrekte informatie is naar eer en geweten samengesteld, maar claimt niet volledig te zijn. De gebruiker is verantwoordelijk voor: de juiste inzet van dit product, op een geschikte houtsoort en op een locatie geschikt voor dit product. Bona kan alleen garantie geven op het geleverde product. Op een professionele en succesvolle applicatie hebben wij geen invloed. Doe in geval van twijfel altijd vooraf een test. Van de gebruiker wordt verlangd dat hij/zij de informatie op de verpakking en veiligheidsbladen leest en begrijpt alvorens het product te verwerken.

Afwerking



Hier in **vertrouwde handen!**
Dit Bona Product is
Geschikt voor vloerverwarming

Bona®

BELGIË

Bona NV
Leuvensesteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
T: 02/721 27 59
infobelgium@bona.com

F: 02/721 17 11
www.bona.com

NEDERLAND

Bona Benelux BV
Hulswitweg 6
2031 BG Haarlem
Tel. 023-5421864
bona.nl@bona.com
www.bona.com