

Bona SuperSport Primer

Technisch merkblad

Afwerking



1-component watergedragen primer voor onbehandelde houten sportvloeren. De uitstekende hechting op hout en het verminderende risico op kantverlijming zorgen voor een optimale basis voor verdere behandelingen en lijnmarkering. Gemaakt van een polyurethaandispersie die bestaat uit 70% hernieuwbare grondstoffen – eenvoudig aan te brengen en te schuren.

- Vermindert het risico op kantverlijming
- Versterkt de natuurlijke houtkleur
- Uitstekende schuureigenschappen

Technische gegevens

Type lak	: watergedragen 1-component, polyurethaandispersie
Vast stofgehalte	: ca. 32%
VOS	: max. 60 g/liter
Verdunning	: indien nodig, verdunnen met Bona Retarder (4%) voor een langere open tijd
Droogtijd	: 2-3 uur bij 20°C/60% r.v.
Gereedschap	: Bona Applicator Bar of Bona Roller
Verbruik	: 8-10 m ² /liter (120-100 g/m ²) per laag
Veiligheid	: niet geclassificeerd
Reiniging	: overtollig materiaal van gereedschap verwijderen, daarna reinigen met water. Droog materiaal kan worden verwijderd met aceton
Houdbaarheid	: 1 jaar na productiedatum in ongeopende originele verpakking
Opslag/transport	: de temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan +25°C
Afval	: restanten en lege cans dienen afgevoerd te worden volgens de lokale regelgeving
Verpakking	: 2 x 10 liter (24 dozen p/pallet)

Vorbereiding

Zorg ervoor dat de vloer goed geacclimatiseerd is, goed kaalgeschuurd, droog en vrij van schuurstof, olie, oude waslagen en andere verontreinigingen. Gebruik een Bona Schuurschijf of Bona Gaasschijf korrel 120 voor de laatste schuurgang.

Laat de sportlak op kamertemperatuur komen, plaats het filter en schud de can zorgvuldig vóór gebruik. De optimale condities zijn tussen 18-25°C en een relatieve luchtvochtigheid van 40-60%. Hoge temperaturen en lage luchtvochtigheid bekorten de droogtijd, lage temperaturen en hoge luchtvochtigheid verlengen de droogtijd. Zorg voor een goede ventilatie tijdens de applicatie en het droogproces. **De minimale ruimte temperatuur is 13°C.**

Behandelingsschema

Onbehandeld hout:

- 1x Bona SuperSport Primer
- 1x Bona SuperSport ONE of Bona SuperSport HD
- Tussenschuren korrel 150
- 1-2x Bona Pure Colour (bij zones, vlakken e.d.)
- 1x Bona SuperSport Line Paint
- 1-2x Bona SuperSport ONE of Bona SuperSport HD

Belangrijke Noot:

- Het is niet aan te bevelen meer dan twee laklagen per dag aan te brengen. Het risico op overmatig werken van het hout is anders te groot.



Bona®

BELGIË
Bona NV
Leuvensesteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
T: 02/721 27 59
infobelgium@bona.com

F: 02/721 17 11
www.bona.com

NEDERLAND
Bona Benelux BV
Hulswitweg 6
2031 BG Haarlem
Tel. 023-5421864
bona.nl@bona.com
www.bona.com

Bona SuperSport Primer

Technisch merkbld

Afwerking



Gebruiksaanwijzing

1. Breng een gelijkmatige laag Bona SuperSport Primer aan met een Bona Applicator Bar of een Bona Roller. Zorg ervoor dat er een uniform niveau van houtverzadiging wordt bereikt om kleurverschil te voorkomen. Werk altijd "nat-in-nat" om overlappingsen te voorkomen.
2. Laat de laag drogen en ga verder met of Bona SuperSport ONE of Bona SuperSport HD en de Bona belijningsverf volgens het aanbevolen behandelingsschema.

Noot: als Bona SuperSport Primer een droogtijd heeft van meer dan 24 uur, dan is tussenschuren altijd noodzakelijk alvorens verdere laklagen aan te brengen.

Onderhoud

Bona SuperSport Primer mag nooit worden toegepast als een laatste laklaag op houten vloeren.

De verstrekte informatie is naar eer en geweten samengesteld, maar claimt niet volledig te zijn. De gebruiker is verantwoordelijk voor: de juiste inzet van dit product, op een geschikte houtsoort en op een locatie geschikt voor dit product. Bona kan alleen garantie geven op het geleverde product. Op een professionele en succesvolle applicatie hebben wij geen invloed. Doe in geval van twijfel altijd vooraf een test. Van de gebruiker wordt verlangd dat hij/zij de informatie op de verpakking en veiligheidsbladen leest en begrijpt alvorens het product te verwerken.



Bona®

BELGIË

Bona NV
Leuvensteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
T: 02/721 27 59
infobelgium@bona.com

F: 02/721 17 11
www.bona.com

NEDERLAND

Bona Benelux BV
Hulswitweg 6
2031 BG Haarlem
Tel. 023-5421864
bona.nl@bona.com
www.bona.com